



## **PE-Abdecktoleranzfolie 0,2 mm** **Art.-Nr. 700120**

Die PE Abdecktoleranzfolie wird hergestellt aus Polyethylen - Recyclate.

Sie wird eingesetzt, zum Abdecken von Gütern zum Schutz vor Staub, Schmutz, Feuchtigkeit usw.

Dieser Folientyp ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Bei einem Aussetzen des Materials der UV-Strahlung ist mit einem Abnehmen der mechanischen Eigenschaften zu rechnen. Anzeichen hierfür ist ein Versprödung der Folie bis hin zum Zerfall der Folie.

### Technische Daten:

Dichte: ca. 0,92 g/cm<sub>3</sub> MFI: 0,3 - 1,5g/10min

Zugfestigkeit längs:  $\approx$  14N/mm Zugfestigkeit quer:  $\approx$  12N/mm

Reißdehnung längs:  $\approx$  200 %

Reißdehnung quer:  $\approx$  250 %

Dart Drop:  $\approx$  1,0 g/m

Gleitreibungszahl: 0,20 - 0,60

Spezifikation

Rollenbreite: 1.500 - 12.000 mm

Folienstärke: 0,20 mm